

ASBESTIANALYYSI			
Tilaaja:	Tehokuivaus Oy		
Kohde:	Irjanteen ryhmäperhepäiväkot, Huhdantie 8, 27110 Eurajoki	Tilauspäivä:	14.2.2019
Projektinnumero:		Toimituspäivä:	18.2.2019
Menetelmät: Asbestianalyysi on akkreditoitu menetelmä ja analyysi suoritetaan tilaajan toimittamista näytteistä soveltaen standardia ISO22262-1 optisella analyysillä käyttäen stereomikroskooppia sekä polarisaatiomikroskooppia ja/tai alkuaineanalyysillä käyttäen pyyhkäiselektronimikroskooppia. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Labroc Oy vastaa toimeksiantoista KSE 2013 mukaisesti. Laboratorio ei vastaa näytteenotosta. Tulokset toimitetaan sähköpostilla PDF-muodossa ilman suojausta.			
TULOKSET: Näytteenottaja: S. TAMMI			
Näyte	Materiaali / tila tai rakennusosa	Menetelmä VM/EM*	Asbestipitoisuus
1	Nukkumahuone, "pönttö"uunin tulikivilaasti	VM	Ei sisällä asbestia.
2	Välihuone, lattian muovimatto (harmaa)	EM	Ei sisällä asbestia.
3	Ryhmätila ja sali, lattian muovimatto (keltainen)	EM	Ei sisällä asbestia.
4	Keittiö, välihuone muovitapetti (punainen)	VM	Sisältää asbestia, krysotiili.
5	Keittiö, lattian muovimatto (vihreä)	EM	Ei sisällä asbestia.
6	WC-tila, seinien muovitapetti (vaalea)	EM	Ei sisällä asbestia.
7	WC-tila, lattian muovimatto (vaalea)	EM	Ei sisällä asbestia.
8	Ryhmähuone, hellan tulikivilaasti	VM	Ei sisällä asbestia.

*VM = polarisaatiomikroskooppi, EM = elektronimikroskooppi

Lisätietoja:

Näyte 4: asbesti muovimaton alla olevassa vaaleassa pohjaosassa.



Hanna Puotiniemi
Tutkija, FM
050 3259 213



Saku Varpenius
Tutkija, insinööri
040 5743 685